

soni CONSIGNES DE FACONNAGE / STOCKAGE

CONSIGNES DE FACONNAGE

CONDITIONS POUR UN COLLAGE SÛR	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pour tous les matériaux auto-adhésifs, il est important de s'assurer que la surface du support soit, propre, sèche et dépourvue de traces de gras, d'huile, de poussière, de solvant et autre agent démoulant.
NETTOYAGE DU SUPPORT DE COLLAGE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nous vous conseillons d'employer comme nettoyant l'essence spéciale Exxsol DSP 60/95S en usage unique, et un chiffon en coton. Après son nettoyage, frotter le support pour le sécher et le laisser s'aérer correctement (pendant 30 minutes au minimum). Pour le nettoyage des surfaces plastifiées ou laquées, il convient de vérifier avant la compatibilité de celles-ci avec le nettoyant utilisé.
COLLAGE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Après avoir retiré le papier de protection, appliquer le matériau auto-adhésif sur le support en exerçant une pression constante et égale sur toute la surface sans étirer le matériau afin qu'il n'ait absolument aucune tension – utiliser si possible un rouleau. ▶ Des bulles d'air, des zones de faible adhérence et des salissures de la colle doivent être évitées (porter par ex. des gants en coton). ▶ La température idéale de façonnage se situe entre +18°C et +30°C. L'assemblage résultant du collage doit reposer pendant 2 heures environ avant de pouvoir exercer dessus une pression mécanique. Une pression thermique inférieure à +10°C et supérieure à +30°C ne peut être effectuée qu'après un temps de repos de 24 heures.
COLLAGE SUR DES SURFACES MÉTALLIQUES LAQUEES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ S'assurer avant le collage que les temps de séchage prescrits par le fabricant de laque ont été respectés. Ceci vaut également pour des peintures effectuées à posteriori ou des réparations sur des surfaces partielles du support.
COLLAGE SUR DES SURFACES MÉTALLIQUES NON TRAITÉES, PAR EX. TÔLES D'ACIER GALVANISÉES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Il convient d'éliminer les éventuelles graisses collantes d'emboutissage et de décapage. Comme nettoyant, nous vous conseillons l'essence spéciale. Vous devez vous reporter au point: nettoyage du support de collage.
COLLAGE SUR DES MATIÈRES PLASTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pour des collages sur des matières plastiques, il convient de vérifier par un essai préliminaire si le matériau comprend des composants, par ex. des agents de séparation ou des plastifiants, qui pourraient se mélanger au produit auto-adhésif et le détruire ou le ramollir.
FIXATIONS MÉCANIQUES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Il est recommandé d'utiliser des fixations mécaniques supplémentaires sur tous les articles qui sont caractérisés par un poids propre élevé, une qualité du support problématique, des dilatations ou d'autres pressions exceptionnelles ou par certaines exigences de sécurité.
STOCKAGE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lorsque le matériau est conservé au sec dans un endroit couvert et protégé du soleil, le temps de stockage est de <ul style="list-style-type: none"> » max. 6 mois pour les matériaux auto-adhésifs (SK) » max. 3 mois pour les masses lourdes soni HEAVY / soni HEAVY ALU
DÉTENTE DES PLAQUES PRÉSENTANT UN FINISSAGE AUTOADHÉSIF	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Les plaques présentant un finissage auto-adhésif doivent être détendues avant la découpe des pièces : il est donc nécessaire de détacher la couche protectrice du finissage autoadhésif de l'ensemble de la plaque puis de la reposer. Cette mesure préventive empêche toute contraction des pièces découpées avant le collage.
EFFICACITÉ ACOUSTIQUE IDÉALE DES PRODUITS À BASE DE MOUSSE DE MÉLAMINE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Grâce à la structure alvéolaire ouverte, les plaques et éléments acoustiques à la base de mousse de mélamine présentent des valeurs d'absorption des bruits excellentes. Pour maintenir la structure alvéolaire ouverte, il est déconseillé d'appliquer une couche de peinture sur la mousse de mélamine ce qui boucherait les alvéoles et risquerait par conséquent de réduire sensiblement l'efficacité acoustique.
INSTRUCTION DE NETTOYAGE POUR LES PRODUITS À BASE DE MOUSSE DE MÉLAMINE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lors de la pose et lors de l'entretien des plaques et éléments acoustiques à la base de mousse de mélamine, nous conseillons de porter des gants en coton. ▶ Ne pas utiliser de l'eau ni de l'humidité pour nettoyer les éléments et les plaques acoustiques ▶ Ne pas essayer d'enlever de légères salissures par frottage, ce qui porterait les salissures plus profondément dans la mousse acoustique ▶ Enlever les dépôts de poussières (p.ex. au niveau des aérations ou des lampes) par aspiration ou par soufflage à l'aide d'air comprimé à un angle plat et de manière très prudente. ▶ Enlever de légères salissures ponctuelles à l'aide d'un ruban ou d'un film adhésifs. Pour ce faire, presser légèrement le film adhésif sur la tache et l'enlever de manière prudente de sorte que la salissure soit enlevée avec le film adhésif. Si, besoin, répéter plusieurs fois.
VALIDITÉ DES TESTS DE RÉSISTANCE AU FEU DE NOS MATÉRIEAUX AUTOADHÉSIFS	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lors du montage des matériaux auto-adhésifs, il est obligatoire de retirer le papier ou le film de protection et de coller le produit sur toute la surface. Autrement, la résistance au feu indiquée dans la fiche technique n'est pas valable.

CONSIGNES DE FACONNAGE

RESPECTER NOS INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE ET DE STOCKAGE

DATE 01/21

Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent toute responsabilité de la société pour les dommages et préjudices éventuels, quels qu'ils soient, y compris ceux liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous réserve de modifications techniques. Cette fiche est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
 Business unit soniflex
 T: +49 7351 340 28 61
 sales@soniflex.de / www.soniflex.fr

Partenaire commercial pour la Suisse: soniflex Suisse
 T: +41 44 377 60 50
 einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch